Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002985

International filing date: 24 February 2005 (24.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-058492

Filing date: 03 March 2004 (03.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

24.02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月 3日

出 願 番 号 Application Number:


特願2004-058492

[ST. 10/C]:

[JP2004-058492]

出 願 人 Applicant(s):

麒麟麦酒株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月31日

i) 11



【書類名】 特許願 【整理番号】 2004-0005 【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【国際特許分類】 B29C 65/16 【発明者】 【住所又は居所】 東京都中央区新川二丁目10番1号麒麟麦酒株式会社内 【氏名】 中谷 正樹 【発明者】 東京都中央区新川二丁目10番1号麒麟麦酒株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 白倉 昌 【特許出願人】 【識別番号】 000253503 【氏名又は名称】 麒麟麦酒株式会社 【代表者】 荒蒔 康一郎 【代理人】 【識別番号】 100115794 【弁理士】 【氏名又は名称】 今下 勝博 【電話番号】 03-3575-2752 【選任した代理人】 【識別番号】 100119677 【弁理士】 【氏名又は名称】 岡田 賢治 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 205096 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】

0303961

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封された密封容器であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の周縁部分の外壁面と前記蓋部の内壁面とがレーザー溶接された溶接部を有することを特徴とする密封容器。

【請求項2】

開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封された密封容器であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の端面と前記蓋部の内壁面とがレーザー溶接された溶接部を有することを特徴とする密封容器。

【請求項3】

前記溶接部は、フランジを形成しないことを特徴とする請求項1又は2記載の密封容器

【請求項4】

前記蓋部の周縁部分の内壁面が前記容器本体の外壁面と溶接されていない非溶接部を有することを特徴とする請求項1、2又は3記載の密封容器。

【請求項5】

前記蓋部は、肉厚が 0.2 mm以上であることを特徴とする請求項 1、2、3 又は 4 記載の密封容器。

【請求項6】

前記溶接部は、前記開口部の周縁に沿って、2以上の循環線状にレーザー溶接されていることを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載の密封容器。

【請求項7】

前記蓋部は内壁面側に前記開口部の開口径とほぼ同じ内径を有する環状層を接合した多層構造を有し、且つ前記環状層が前記容器本体にレーザー溶接されたままの状態で前記蓋部が前記環状層から剥離することにより、容器開封がなされることを特徴とする請求項1、2、3、4、5又は6記載の密封容器。

【請求項8】

前記容器本体及び前記蓋部が合成樹脂により形成されていることを特徴とする請求項1 、2、3、4、5、6又は7記載の密封容器。

【請求項9】

前記容器は飲料用容器であることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7又は8記載の密封容器。

【請求項10】

開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封される密封容器の 製造方法であって、

前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の周縁部分の外壁面と前記蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、該密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する工程を有することを特徴とする密封容器の製造方法。

【請求項11】

開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封される密封容器の 製造方法であって、

前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の端面と前記蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、該密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する工程を有することを特徴とする密封容器の製造方法。

【請求項12】

前記開口部の周縁部分の外壁面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方、或い

は前記開口部の端面と前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方に、レーザー光の吸収 部を設ける工程を有することを特徴とする請求項10又は11記載の密封容器の製造方法

【請求項13】

前記開口部の周縁部分の外壁面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位、或いは前記開口部の端面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位に、レーザー光の吸収材料が含有されていることを特徴とする請求項10、11又は12記載の密封容器の製造方法。

【請求項14】

前記溶接部へのレーザー照射は、レーザー発振素子を固定し、容器中心軸を自転軸として前記容器本体及び前記蓋部を自転させながら行なうか、或いは容器中心軸を回転軸としてレーザー発振素子を前記容器本体及び前記蓋部の周りを回転させながら行なうことを特徴とする請求項10、11、12又は13記載の密封容器の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】密封容器及びその製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、食品飲料等の中身を密封性良く封入でき且つ接触感の良い飲み口で液だれの少ない密封容器、特にレーザー溶接された溶接部を有する密封容器及びその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

密封容器、例えば飲料用容器には、壜、缶、プラスチック容器等の各種容器が知られている。近年、そのハンドリング性の良さ等の利便性の観点から缶、プラスチック容器が広く用いられるようになってきている。このうち缶は、容器価格の低さ、生産速度の速さ、輸送効率の高さ等の理由により広く流通している。この缶は、通常、有底の円筒形をした「胴部」と胴部の開口部を閉蓋する「蓋部」とからなる。この胴部と蓋部を適切に接合して、食品飲料等の中身を密封する必要性から、缶はアルミニウムやスチール等の金属製となっている。

[0003]

この胴部と蓋部の接合は、胴部の端部と蓋部の端部を重ねてフランジ構造を形成し、機械的に重畳させる巻締により行なわれる。この巻締工程は金属部材の機械的変形を利用した工程のため、蓋部は一般に胴部よりも厚い部材からなり、中身密封用にスチレンブタジエンラバーやポリ塩化ビニルなどのポリマー材を備えている。そのため、ポリマー材が必要であり、金属材の使用量が多くなってしまう。

[0004]

そこで、これを解決するために、金属缶を対象にして、缶の密封をレーザー溶接で行な う技術が開示されている(例えば特許文献1~3を参照。)。

[0005]

ただし、プラスチック製飲料容器に関しては、巻締工程を実施することが困難であり、プラスチック製の飲料用缶容器は流通していない。プラスチック製飲料容器において、最も流通している容器はPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルである。PETボトルにおいては、ボトル口部にキャップをねじ込む方式が密封方式として使用されている。しかし、このキャップが容器全体の中で大きなコストアップ要因となっている。さらにキャップは主としてPP(ポリプロピレン)製のため、リサイクルの障害となっている。

[0006]

【特許文献1】WO02/42196 A2号公報

【特許文献2】特開昭63-194885号公報

【特許文献3】特開昭61-289932号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

金属製の缶の密封を行なうに際して行なわれる巻締方式によれば、ポリマー材の使用と巻締部分における缶材料の余分な使用が必須でコストアップの要因となっている。特許文献1をはじめとするレーザー溶接された缶容器は、材料の使用量削減やポリマー材の不要化を目的として検討され、従来の巻締の代わりにレーザー溶接を試みるものであるが、巻締方式を凌駕することはできなかったため、実用化されていない。

[0008]

一方、特許文献 1 をはじめとするレーザー溶接された缶容器は、巻締はないもののフランジは依然として形成されているため、このフランジが飲みやすさを低下させ、液だれを助長する。したがって、フランジによるデメリットは未解決のままである。

[0009]

本発明の目的は、密封容器において、レーザー溶接された溶接部がフランジを形成しな

い構成とすることで接触感の良い飲み口で液だれしにくい容器とすることであり、さらに ポリマー材の不要化及び巻締部分における余分な材料の不要化を達成することである。こ のとき、フランジを形成しない構成とすることで蓋自体の小型化を行なうことを目的とす る。さらに、密封容器をプラスチック容器とした場合、従来のPETボトルと比較して、 充填速度と輸送効率を向上させると共に容器のリサイクル性を向上させることを目的とす る。このとき、プラスチック容器は透光性を有するため、密封容器を金属缶とは異なり内 容物を目視可能とすることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明者らは、ポリマー材を不要とし、且つ巻締部分における余分な材料の使用を低減 するため鋭意開発した結果、巻締部分のようなフランジを形成しないレーザー溶接された 溶接部を設けることで上記課題が解決できることを見出し、本発明を完成させた。すなわ ち本発明に係る密封容器は、開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によ って密封された密封容器であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の 周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の周縁部分の外壁面と前記 蓋部の内壁面とがレーザー溶接された溶接部を有することを特徴とする。また本発明に係 る別形態の密封容器は、開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって 密封された密封容器であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁 部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の端面と前記蓋部の内壁面とが レーザー溶接された溶接部を有することを特徴とする。ここで前記溶接部は、フランジを 形成しない場合を含む。本発明に係るこれらの密封容器は、レーザー溶接された溶接部が フランジを形成しない構成を有するので、接触感の良い飲み口で液だれしにくい。また、 ポリマー材も不要で巻締部分がないため余分な材料も不要である。さらに蓋自体を小型化 できる。

$[0\ 0\ 1\ 1\]$

本発明に係る密封容器では、前記蓋部の周縁部分の内壁面が前記容器本体の外壁面と溶 接されていない非溶接部を有する場合を含む。この非溶接部は、溶接箇所を開薷箇所とす る場合に、指の引掛け部分若しくはつまみとなり、開蓋性が向上する。

$[0\ 0\ 1\ 2\]$

本発明に係る密封容器では、前記蓋部は肉厚が0.2mm以上である場合を含む。蓋部 の肉厚を 0.2 mm以上として剛性を付与すれば、炭酸飲料の充填等の容器に内圧がかか る場合においても、破裂することなく密封容器として利用可能である。ヒートシール工法 と異なり、レーザー溶接工法は蓋部の肉厚を 0.2 mm以上としても、溶接が可能である

[0013]

本発明に係る密封容器では、前記溶接部は、前記開口部の周縁に沿って、2以上の循環 線状にレーザー溶接されている場合を含む。溶接部は接合面の全面を溶接させても良いが 、 2 以上の循環線状にレーザー溶接されていることで、接合強度、シール性及び易開蓋性 がバランス良く確保ができる。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

本発明に係る密封容器では、前記蓋部は内壁面側に前記開口部の開口径とほぼ同じ内径 を有する環状層を接合した多層構造を有し、且つ前記環状層が前記容器本体にレーザー溶 接されたままの状態で前記蓋部が前記環状層から剥離することにより、容器開封がなされ る場合を含む。蓋部の容器本体への溶接部分と、開蓋時の剥離部分を分けることで、高密 封性と易開蓋性を同時に付与できる。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

本発明に係る密封容器では、前記容器本体及び前記蓋部が合成樹脂により形成されてい ることが好ましい。充填速度と輸送効率並びに容器のリサイクル性が向上する。さらに容 器中身が目視可能となる。

[0016]

本発明に係る密封容器では、前記容器は飲料用容器である場合を含む。

[0017]

本発明に係る密封容器の製造方法は、開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封される密封容器の製造方法であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の周縁部分の外壁面と前記蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、該密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する工程を有することを特徴とする。また、本発明に係る別形態の密封容器の製造方法は、開口部を有する容器本体が、前記開口部を閉蓋する蓋部によって密封される密封容器の製造方法であって、前記容器本体の内壁面のうち少なくとも前記開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、前記開口部の端面と前記蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、該密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する工程を有することを特徴とする。このような工程を有することにより、接合はレーザーを接合面に照射するのみでなされるため非常に簡易であり、しかも接合箇所である溶接部にはフランジが形成されることがない。

[0018]

本発明に係る密封容器の製造方法は、前記開口部の周縁部分の外壁面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方、或いは前記開口部の端面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方に、レーザー光の吸収部を設ける工程を有することが好ましい。特にレーザー光を吸収しない透明のプラスチックをレーザー溶接する場合や、透明なプラスチックでなくてもレーザー光の波長に吸収帯を有さないプラスチックをレーザー溶接する場合に好ましい。レーザー出一般に微細な領域のみに照射が可能な特性を有する。接合部分に吸収部を設けることで、その部分のみにレーザーを作用させることができる。すなわち巻締やシートヒールと異なり、レーザーの照射位置を適切に移動することにより、機械的な接触が複雑になるような輪郭、起伏であっても容易に精度良く非接触で融着させることができ、密封化できる。

[0019]

また、本発明に係る密封容器の製造方法は、前記開口部の周縁部分の外壁面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位、或いは前記開口部の端面又は前記蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位に、レーザー光の吸収材料が含有されていることが好ましい。上記の吸収部と同様に吸収材料が含有されている箇所にレーザーを作用させることができる。したがって、巻締やシートヒールと異なり、レーザーの照射位置を適切に移動することにより、機械的な接触が複雑になるような輪郭、起伏であっても容易に精度良く非接触で融着させることができ、密封化できる。

[0020]

さらに本発明に係る密封容器の製造方法では、前記溶接部へのレーザー照射は、レーザー発振素子を固定し、容器中心軸を自転軸として前記容器本体及び前記蓋部を自転させながら行なうか、或いは容器中心軸を回転軸としてレーザー発振素子を前記容器本体及び前記蓋部の周りを回転させながら行なうことが好ましい。精度良くレーザー溶接を行なうことができる。

【発明の効果】

[0021]

本発明の密封容器は、レーザー溶接された溶接部がフランジを形成していないのでフランジによる凹凸形状がなく、飲み口の接触感が良く、液だれしにくい。金属缶では必要であったポリマー材やフランジ部分の余分な材料を使用しなくて済む。また蓋自体を小型化することができる。さらに密封容器をプラスチック容器とすれば、ねじ込み式の蓋とする必要がないため、充填速度と輸送効率を向上させることができ、しかも容器本体と蓋部を同一素材とできるため容器のリサイクル性を向上させることができる。このとき、透光性を有するためガラス壜と同様に容器中身の目視が可能となる。また、本発明の密封容器の製造方法によれば、接合はレーザーを接合面に照射するのみでなされるため非常に簡易であり、しかも接合箇所にフランジが形成されることがない。

【発明を実施するための最良の形態】

[0022]

以下本発明について実施形態を示して詳細に説明するが本発明はこれらの記載に限定して解釈されない。まず、図1~3を参照しながら本実施形態に係る密封容器を説明する。なお、同一部材・同一部位には同一符号を付した。

[0023]

図1(a)に本実施形態に係る第1形態の密封容器の一部縦断面概略図を示した。第1形態に係る密封容器100は、開口部9を有する容器本体1が、開口部9を閉蓋する蓋部3によって密封された密封容器であって、容器本体1の内壁面のうち少なくとも開口部9の周縁部分の内壁面6が容器中身と接触しうるように、開口部9の周縁部分2の外壁面と蓋部3の内壁面とがレーザー溶接された溶接部4を有する。

[0024]

図1(b)に本実施形態に係る第2形態の密封容器の一部縦断面概略図を示した。第2形態に係る密封容器200は、開口部19を有する容器本体11が、開口部19を閉蓋する蓋部13によって密封された密封容器であって、容器本体11の内壁面のうち少なくとも開口部19の周縁部分の内壁面16が容器中身と接触しうるように、開口部19の端面12と蓋部13の内壁面とがレーザー溶接された溶接部14を有する。

[0025]

第1形態の密封容器と第2形態の密封容器とでは、容器本体でのレーザー溶接箇所が異なる以外は同じ構成を有する。第1形態の密封容器は溶接部4の面積を大きく取れるので耐圧強度を大きくすることができる。

[0026]

容器本体1,11及び蓋部3,13は、レーザー溶接が可能である素材であればいかなる素材から形成されていても良いが、容器中身によっても制限を受ける。例えば飲料用容器であれば、中身の品質保持の観点から、容器中身に対して不活性であることが必要である。さらに酸素等のガスバリア性を備えていることが好ましい。また炭酸飲料を充填する場合には耐圧性を有する素材から形成されていることが必要である。このような観点から容器本体1,11及び蓋部3,13は、アルミニウム又はスチール等の金属材料若しくプラスチック材料から形成されていることが好ましい。容器本体1,11及び蓋部3,13とは、リサイクル性の観点から同一素材で形成することが好ましい。特にプラスチック材料から形成することが好ましく、レーザー溶接で高温まで加熱しなくても溶接が可能がある。レーザー溶接されたプラスチック製の密封容器とすれば、従来のPETボトルと比較して、充填速度と輸送効率が向上すると共に容器のリサイクル性が向上する。このとき、プラスチック容器は透光性を有するため、金属缶と異なって容器中身を目視することができる。さらに、缶構造と比較すると巻締できない形状であっても密封化できる。場合よりも小さな蓋を用いて密封化できる。

[0027]

本発明のプラスチック容器を成形する際に使用する樹脂は、ポリエチレンテレフタレート樹脂(PET)、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンオフタレート樹脂、ポリエチレンオリマ樹脂(COC、環状オレフィン共重合)、アイオノマ樹脂、ポリー4ーメチルペンテンー1樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂、ポリスチレン樹脂、エチレンービニルアルコール共重合樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスルホン樹脂、スは、4弗化エチレン樹脂、アクリロニトリルースチレン樹脂、アクリロニトリルーフタジエンースチレン樹脂を例示することができる。この中で、PETが特に好ましてあるお、容器本体1,11及び蓋部3,13をプラスチック製とする場合、その内表面おしくは外表面或いはその両面にDLC(ダイヤモンドライクカーボン)膜、Si合有DLC膜、ポリマーライクカーボン膜、SiOx膜等のガスバリア性薄膜をコーティングしたものを用いても良い。飲料用プラスチック容器の場合、ガスバリア性が高いほうが好まし

いからである。さらに、ガスバリア性薄膜がレーザーを吸収する場合にはレーザーの受光 部が発熱する。したがって、レーザー光を吸収しない透明樹脂で容器を形成したとしても 、ガスバリア性薄膜を成膜することで、別途、吸収部を設けなくても溶接効率が良い。

[0028]

第1形態の密封容器と第2形態の密封容器において、(1)内壁面6,16が容器中身と接触しうるようにすること、及び(2)開口部9の周縁部分2の外壁面或いは開口部19の端面12のいずれかが蓋部3の内壁面とを接合することにより、溶接部4,14はフランジを形成しない。また、接合部分は容器本体と蓋部とを平面状に重ねて溶接しているだけであるため、蓋自体を小型化できる。なお、本発明では、蓋部において容器中身と接触しうる面を、蓋部の内壁面と表記することとした。

[0029]

上記接合構成を満たす限り、蓋部の形状及び容器本体の形状、特に開口部形状は適宜変更が可能である。第1形態の密封容器100では、容器本体1は容器内部に向かってその壁を折り返した形状を有し、開口部9はその折り返し部の高さよりも低い位置に形成している。容器本体1をこのような形状とすることで、開蓋時には開口部9にストローを挿し易い形状となっている。蓋部3は、開口部9を密封しうるように少なくとも覆う大きさであるとともに、開口部9を取り囲む容器本体1の外壁面の形状に沿うように形成されている。これにより、溶接部4,14となる接合部分となる密着面が形成される。

[0030]

容器本体1,11の開口部9,19の外縁部分は、容器中身の滞留を防止するため周縁部分2,12までレーザー溶接されていることが好ましい。

[0031]

一方、第1形態の密封容器と第2形態の密封容器において、蓋部3,13の周縁部分の内壁面が容器本体1,11の外壁面と溶接されていない非溶接部5,15を有していても良い。図1(a)及び(b)では、未溶接部5,15を開封つまみとしている。非溶接部5,15を設けることで、溶接箇所を開蓋箇所とする場合、開蓋の際に非溶接部5,15に指が引っかかりやすく、易開蓋性を付与できる。

[0032]

なお、本実施形態に係る密封容器は、溶接部4,14を剥離させて開蓋させるタイプの容器のほか、溶接部4,14を剥離させず、例えば開口部9,19とは別に、蓋部に設けた注ぎ口をプルタグ等の開栓手段により密封を解除させるタイプの容器も包含する。

[0033]

蓋部3,13は、肉厚が0.2mm以上であることが好ましく、より好ましくは0.3mm以上とする。蓋部3,13が0.2mm未満のシートである場合にはヒートシール工法により容器本体と蓋部とが融着可能であり、溶接部4,14をレーザー溶接しなくても対応可能である。しかし、蓋部3,13の肉厚が0.2mm以上である場合には、シートヒール工法は適用が難しくなり、また、接合面の形状が複雑な形状であればヒートシール工法自体の適用が困難である。これに対して、レーザー溶接工法では、プラスチック等の素材が透明である材質に対しては、レーザーが吸収されない限り発熱しない。したがって、蓋部3,13の肉厚が0.2mm以上であってもレーザー溶接が可能である。蓋部3,13の肉厚が0.2mm以上の場合には、蓋部自体に剛性が付与されるので、密封容器の強度、特に耐圧性が向上する。なお、容器本体1,11の肉厚は、剛性を付与するために0.2mm以上とすることが好ましい。

[0034]

次に図1(c)に本実施形態に係る第3形態の密封容器の一部縦断面概略図を示した。第3形態に係る密封容器300は、蓋部23の端部に開蓋のためのつまみ27を設けている。容器本体21から開口部29に至るまで、截頭円錐状とすることで、飲みやすい飲み口としている。また、蓋部を小型化でき、蓋材料の使用量を低減できる。

[0035]

次に図2に本実施形態に係る第4形態の密封容器の一部縦断面概略図を示した。第4形

態に係る密封容器400は、溶接部34が開口部39の周縁に沿って、2つの循環線状に レーザー溶接されている。溶接部は接合面の全面を溶接させても良いが、2つの循環線状 にレーザー溶接されていることで、接合強度及びシール性については全面溶接の場合と同 等としつつ、易開蓋性の向上させることができる。もちろん、溶接部34を3以上の循環 線状にレーザー溶接しても良い。

[0036]

なお、本実施形態に係る密封容器において、非溶接部が輸送中に擦れて開蓋してしまわ ないように、図2に示す密封容器400のように容器本体に肩38を設けて、非溶接部3 5をガードする構成としても良い。また、肩38を設けた場合のように、非溶接部35に 指を引掛け難いときには、非溶接部35に指をかけやすいようにするために非溶接部35 の引掛け部分37を、容器本体31との外壁面から離しても良い。

[0037]

第1~4形態の密封容器では、溶接部において剥離させて開蓋させる場合、容器本体と 蓋部との接合面において剥離するか、或いは容器本体の壁内部において剥離するか或いは 蓋部の壁内部で剥離する。この剥離箇所は、レーザー吸収部を設けた箇所に対応するため 制御可能である。剥離箇所を飲み口の端部とする場合には、接触感触の良さの観点から容 器本体と蓋部との接合面において剥離させるか、或いは蓋部の壁内部で剥離させることが 好ましい。

[0038]

次に図3に本実施形態に係る第5形態の密封容器の概略図を示した。(a)は側面図、 (b) は (a) を 90°回転させたときの一部縦断面概略図、 (c) は、開蓋時の一部縦 断面概略図である。第5形態に係る密封容器500は、蓋部43の内壁面側に開口部49 の開口径とほぼ同じ内径を有する環状層50を接合した多層構造を有する。環状層50と 容器本体41の接合面がレーザー溶接されて溶接部44を形成する。さらに図3(c)に 示すように、環状層50が容器本体41にレーザー溶接されたままの状態で蓋部43が環 状層50から剥離することにより、容器開封がなされる。蓋部43の端部に設けたつまみ 47は、指を引掛け易くするものであり、肩48は、容器の輸送中の擦れによるつまみ4 7の引っ掛かりを防止する。第5形態の密封容器では、蓋部43の容器本体41への溶接 部分と、開蓋時の剥離部分をわけることで、高密封性と易開蓋性を同時に付与できる。

[0039]

第1~5形態の密封容器では、溶接部がフランジとなっていない。また第1~4形態の 密封容器では、溶接部を剥離させて飲み口とするが感触の良い飲み口を提供できる。また 、フランジ近傍に容器中身が付着することもなく、液だれが少ない。さらに蓋部を小型化 できるので蓋面積が小さくなり、炭酸飲料等の中身を入れたときに蓋部全体にかかる総圧 力(内側からの圧力)は小さくなり、耐圧性が向上する。

[0040]

次に、本実施形態に係る密封容器の製造方法について図4と図5を参照しながら説明す る。まず、図4に示す工程(第1製造形態)について説明する。まず、ステップS1にお いて、中身を充填済みの容器本体61をコンベア等の搬送手段(不図示)によりレーザー 溶接機に導入する。このとき、中身が発泡している場合には泡切りを行い、炭酸ガスパー ジ若しくは窒素ガスパージを行なう。

[0041]

次にステップS2において、蓋部搬送手段63aによって蓋部62が蓋部供給手段63 bに搬送される。蓋部供給手段63bは、蓋部62を1つの容器本体61につき一枚、開 口部まで供給する。

[0042]

次にステップS3において、蓋部配置手段64が、蓋部62を容器本体61の開口部に 重ねて接合面となる密着面を出させると共に、蓋部62と容器本体61の開口部とがずれ ないように適度の圧力を加える。例えば、容器本体に蓋部を密着させるため、蓋部の上か ら棒状の部材で蓋部を押さえる。容器本体は蓋部が押さえられることによって間接的に押 さえ込まれる。棒状の部材の押圧を圧力センサーで検出する。圧力センサーは蓋部検出用の近接センサーでも良いが、一般にプラスチックは磁気性の近接センサーの感度が良くない。したがって、圧力センサー若しくはレーザー変位計が好ましい。蓋部配置手段64には、蓋部62が容器本体61の開口部に押さえ込まれる圧力を検出する圧力センサー若しくはレーザー変位計の検出値を取り込ませることが好ましい。

[0043]

次にステップS4において、蓋部62を合わせたまま容器本体61をターンテーブル69に載せる。ターンテーブル69上の各容器本体61及びその蓋部62は、容器を軸中心に自転させる自転テーブル68によって自転させる。このとき、レーザー発生手段65によって、容器本体61と蓋部62との密着部分66にレーザーを照射する。レーザーはスポット状、線状、若しくはリング状に照射することが例示される。レーザー発生手段65と密着部分66との位置関係によって適宜、レーザー照射形状が選択される。このとき、レーザー強度はレーザー出力をモニタリングすることによって監視することが好ましい。また、レーザーのスポット位置は、光感受センサー若しくは赤外線センサー等の温度センサーによって発光若しくは発熱をモニタリングすることによって監視することが好ましい。プラスチックの溶接は、光感受センサー若しくは温度センサーによって発光若しくは発熱をモニタリングすることによって監視することが好ましい。CCD等の画像センサーを併用しても良い。

[0044]

レーザー発生手段 6 5 に組み込まれるレーザー発振素子は、半導体レーザー、炭酸ガスレーザー等のガスレーザー、YAGレーザーが、例示され、レーザー溶接を行なう容器本体及び蓋分の材質、レーザー照射移動速度、照射スポット形状等の各種パラメーターによって適宜選択する。プラスチック容器をレーザー溶接する場合には、半導体レーザー(例えば出力 1 mw~10W)が好ましい。

[0045]

第1実施形態に係る密封容器100を製造する場合には、容器本体の内壁面のうち少なくとも開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、開口部の周縁部分の外壁面と蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する。

[0046]

一方、第2実施形態に係る密封容器200を製造する場合には、容器本体の内壁面のうち少なくとも開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、開口部の端面と蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する。

[0047]

ここで、開口部の周縁部分の外壁面又は蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方、或いは開口部の端面と蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方に、レーザー光の吸収部を設ける工程を設けることが好ましい。吸収部に沿って機械的な接触が複雑となるような輪郭や起伏であっても精度良くレーザー溶接することができる。レーザー光は照射スポットを絞ることが可能であり、吸収部を設けたところが主として溶接されるからである。吸収部はレーザー光の波長を吸収する有機顔料や無機顔料等の吸収物質を所望の接合箇所に付着させて着色させるなどいかなる方法で形成しても良い。レーザー光に対する吸収部の吸収程度によって、レーザー光の波長、レーザーパワー、レーザー走査速度を調整することが好ましい。この工程は、レーザー照射前であればいつでも良く、ステップS1以前、ステップS1、ステップS2、ステップS3又はステップS4のいずれに設けても良い。なお、この工程はレーザー光に対して吸収帯を有さない材料を溶接する場合に有効であるため必須工程ではない。

[0048]

また、開口部の周縁部分の外壁面又は蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位、或いは開口部の端面又は蓋部の内壁面の少なくともいずれか一方の部位に、レーザー光の

吸収材料を含有させても良い。この工程は、レーザー照射前であればいつでも良く、ステップS1以前、ステップS1、ステップS2、ステップS3又はステップS4のいずれに設けても良い。例えば、蓋部及び/又は容器本体を成形する場合に着色顔料等のレーザーの吸収材料を含有させる。なお、この工程はレーザー光に対して吸収帯を有さない材料を溶接する場合に有効であるため、顔料等を混合することによって着色されたカラー容器をレーザー溶接する場合など、レーザー光を材料が吸収する場合には必須工程ではない。一部のカラーボトルのようにレーザー光を接合部分が吸収する場合にはレーザーを照射するのみでレーザー溶接できる。なお、着色顔料等のレーザーの吸収材料の含有量によって、レーザー光の波長、レーザーパワー、レーザー走査速度を調整することが好ましい。

[0049]

容器本体 6 1 及び蓋部 6 2 は自転テーブル 6 8 によって自転するため、レーザーの照射部分が容器本体 6 1 の開口部に沿って移動し、1 周を終えることによって密封化が終了する。溶接速度は接合しようとする形状や材質などによるが、例えば、8~5 0 c m/秒である。このとき、レーザー溶接によって溶接箇所を正確にコントロールできる。また、レーザーの出力及び波長が融着の程度を決定し、ヒートシールや超音波溶接よりも精度よく溶接部を形成できる。

[0050]

なお、2周以上レーザーを照射させても良い。レーザーのスポットが数回通過し、或いは図2に示したように接合部位を複数持つことにより、溶接を確実に行なうことができる。さらに2個以上のレーザー発振素子を設置して1周させることにより、2以上の循環線状のレーザー溶接を行なっても良い。

[0051]

次にステップS5において、レーザー溶接を終えて密封された密封容器は、ターンテーブル69から降ろされる。

[0052]

次にステップS6において、不良容器排除手段70によって、密封不良の容器が排除される。密封不良の判断は、上記モニタリングの結果と共に画像検査機(不図示)の外観検査結果を基に行なうことが好ましい。

[0053]

次に図5に示す工程(第2製造形態)について説明する。図4に示す工程と図5に示す 工程とではステップS4が異なるため、ステップS4について説明する。

[0054]

ステップS4において、蓋部62を合わせたまま容器本体61をターンテーブル69に載せる。ターンテーブル69上の各容器本体61及びその蓋部62は、ターンテーブル上で静止する。このとき、レーザー発生手段65によって、容器本体61と蓋部62との密着部分66にレーザーを照射する。レーザーはスポット状、線状、若しくはリング状に照射することが例示される。レーザー発生手段65と密着部分66との位置関係によって適宜、レーザー照射形状が選択される。このとき、レーザー強度はレーザー出力をモニタリングすることによって監視することが好ましい。また、レーザーのスポット位置は、図4の工程で説明した場合と同様にモニタリングすることによって監視することが好ましい。プラスチックの溶接も図4の工程で説明した場合と同様にモニタリングすることによって監視することが好ましい。CCD等の画像センサーを併用しても良い。

[0055]

レーザー発生手段 6 5 に組み込まれるレーザー発振素子は、図 4 の工程で説明したものと同様のものが使用できる。

[0056]

第1実施形態に係る密封容器100を製造する場合には、容器本体の内壁面のうち少なくとも開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、開口部の周縁部分の外壁面と蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する。

[0057]

一方、第2実施形態に係る密封容器200を製造する場合には、容器本体の内壁面のうち少なくとも開口部の周縁部分の内壁面が容器中身と接触しうるように、開口部の端面と蓋部の内壁面とを密着させて密着面を形成した後、密着面にレーザーを照射して溶接部を形成する。

[0058]

ここで、レーザー光の吸収部を設ける工程、及び/又はレーザー光の吸収材料を含有させる工程を図4で説明した工程と同様に設けても良い。

[0059]

レーザー発生手段 65 がレーザー発生器回転手段 67 によって、容器本体 61 及び蓋部 62 を中心として回転するため、レーザーの照射部分が容器本体 61 の開口部に沿って移動し、レーザー発生手段 65 がレーザー発生器回転手段 67 によって 1 周を終えることによって密封化が終了する。溶接速度は接合しようとする形状や材質などによるが、例えば、 $8\sim50$ cm/秒である。このとき、レーザー溶接によって溶接箇所を正確にコントロールできる。

[0060]

なお、図4の場合と同様に、2周以上レーザーを照射させても良い。レーザーのスポットが数回通過し、或いは図2に示したように接合部位を複数持つことにより、溶接を確実に行なうことができる。さらに2個以上のレーザー発振素子を設置して1周させることにより、2以上の循環線状のレーザー溶接を行なっても良い。

[0061]

図5で示した工程では、レーザー発振素子が容器の周りを回転するロータリー式となっているため、高速運転と複数接合箇所へのレーザー溶接(同時タイミング若しくは別タイミング、同一箇所への照射若しくは別箇所への照射)が可能となる。

[0062]

従来の金属缶の巻締工程においては、容器が適切に密封されたかどうかは巻締工程が実際に行なわれている時点で判断することは困難である。そのため、製造開始前の検査結果が良好であったにもかかわらず、巻締工程での密封不良が発生した場合、実際の不良発生より時間がかなり経過した後、不良発見に至る。このような場合、廃棄が必要となる容器数や、生産装置の停止時間が極めて大きくなる。一方、本実施形態に係る図4又は図5に示した密封容器の製造方法によれば、溶接工程が適切に実施されたか否かを極めて短時間で検出しうるため、金属缶の巻締工程における上記デメリットを受けない。

【図面の簡単な説明】

[0063]


- 【図1】本実施形態に係る密封容器の一部縦断面概略図を示し、(a)は第1形態、
- (b) は第2形態、(c) は第3形態である。
- 【図2】本実施形態に係る第4形態の密封容器の一部縦断面概略図を示した。
- 【図3】本実施形態に係る第5形態の密封容器の一部縦断面概略図を示し、(a) (b) は密封時、(c) は開蓋時を示した。
- 【図4】本実施形態に係る密封容器の各製造工程を示す概略工程図(第1製造形態)である。
- 【図5】本実施形態に係る密封容器の各製造工程を示す概略工程図(第2製造形態)である。


【符号の説明】

[0064]


- 1, 11, 21, 31, 41, 61 容器本体
- 2, 22, 32 開口部の周縁部分
- 3, 13, 23, 33, 43, 62 蓋部
- 4, 14, 24, 34, 44 溶接部
- 5, 15, 25, 35 非溶接部

- 6,16,26,36 開口部の周縁部分の内壁面
- 9, 19, 29, 39, 49 開口部
- 12 開口部の端面
- 27 つまみ
- 37 引掛け部分
- 38,48 肩
- 47 つまみ
- 5 0 環状層
- 63a 蓋部搬送手段
- 63b 蓋部供給手段
- 6 4 蓋部配置手段
- 65 レーザー発生手段
- 66 密着部分
- 67 レーザー発生器回転手段
- 68 自転テーブル
- 69 ターンテーブル
- 70 不良容器排除手段
- 100, 200, 300, 400, 500 密封容器








【図2】











【書類名】要約書

【要約】

【課題】

本発明の目的は、密封容器において、レーザー溶接された溶接部がフランジを形成しない構成とすることで接触感の良い飲み口で液だれしにくい容器とすることであり、さらにポリマー材の不要化及び巻締部分における余分な材料の不要化を達成することである。また、容器の蓋部と胴部を同一原材料で構成することにより、リサイクルを容易とすることを目的とする。

【解決手段】

本発明に係る密封容器は、開口部9を有する容器本体1が、開口部を閉蓋する蓋部3によって密封された密封容器であって、容器本体の内壁面のうち少なくとも開口部の周縁部分の内壁面6が容器中身と接触しうるように、開口部の周縁部分2の外壁面若しくは開口部の端面12と、蓋部の内壁面とがレーザー溶接された溶接部4,14を有することを特徴とする。

【選択図】 図1

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2004-058492

受付番号

5 0 4 0 0 3 4 4 3 0 7

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

作成日

平成16年 3月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 3月 3日

特願2004-058492

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000253503]

1. 変更年月日 [変更理由]

1995年 6月14日

住 所

住所変更 東京都中央区新川二丁目10番1号

氏 名 麒麟麦酒株式会社